

Universell einsetzbar,
nach 24 h belegbar mit Fliesen und Platten,
stark belastbar, sparsam im Verbrauch,
bis 30 °C einfach verarbeitbar und 12 Monate lagerbar –
der WH Schnellestrich EXPRESS ist die beste Wahl,
wenn zeitsparende bzw. termingebundene
Estricharbeiten in höchster Qualität gefordert sind.



**Qualitätsprodukt
aus Österreich**

© Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Würth-Hochenburger GmbH. Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Stand: 09-2023

WH



WH

ZENTRALE: Ampfererstraße 60 | 6020 Innsbruck
Tel. +43 50 9494 | office@w-h.gmbh
www.wuerth-hochenburger.at

WH Schnellestrich EXPRESS

Zementestrichmörtel
für innen und außen

Art. Nr. 1128802



ANWENDUNGSGEBIETE

- ▶ Heizestriche, Verbundestriche, schwimmende Estriche und Estriche auf Trennschicht
- ▶ In Anlehnung an ÖNORM B 3732
- ▶ Für zeitsparende bzw. termingebundene Estricharbeiten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Untergründe müssen sauber, trocken, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.

Bei möglicher Feuchtigkeitseinwirkung aus den angrenzenden Bauteilen, z.B. aus Betonuntergründen, ist bei schwimmenden Estrichen eine wirksame Abdichtung erforderlich. Für die Ausführung als Verbundestrich den Untergrund wenn notwendig mechanisch aufrauen, absaugen und mit geeigneter Haftemulsion vorstreichen. Den Estrich „frisch-in-frisch“ aufbringen. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

VERARBEITUNG

Zum Anmischen sind alle gebräuchlichen Estrichmisch- und Fördermaschinen geeignet.

WH Schnellestrich EXPRESS erdfeucht bis weich plastisch, aber nicht zu dünn anmischen. Keine anderen Zemente oder Estrichzusatzmittel beimischen. Das Mischen, Einbringen und Glätten muss zügig aufeinander erfolgen. Nur Teilflächen anlegen, die innerhalb der Verarbeitungszeit fertiggestellt werden können. Estrichdicken je nach Belastung und Belegart entsprechend der ÖNORM B 3732 auslegen. Bei Arbeitsunterbrechungen Mischer, Pumpen und Schläuche sofort gründlich reinigen. Estriche korrespondieren mit ihrer Umgebung. Bei längeren Liegezeiten der Estriche kann es zu Rückdurchfeuchtungen kommen.

TECHNISCHE DATEN

Güteklasse:	CT-C40-F6 nach ÖNORM EN 13813
Farbe:	grau
Körnung:	0-4 mm
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C (Untergrund, Luft, Werkstoff)
Wasserzugabe:	ca. 1,7-1,9 l Wasser/25 kg Sack
Verarbeitungszeit:	3-4 Stunden*
Begehbar:	Nach ca. 12 Stunden
Belegereif:	Nach ca. 24 Stunden mit Fliesen und Platten
Schichtdicke:	20-100 mm
Bedarf:	ca. 18 kg/m ² je cm Schichtdicke
Lagerung:	ca. 12 Monate im Originalgebinde trocken auf Palette

*bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte

- ▶ Für Fußbodenheizungen bis max. +55 °C Vorlauftemperatur geeignet, pumpfähig
- ▶ Keine zusätzliche Sandzugabe erforderlich, Zugabe von Fasern nicht empfohlen
- ▶ Hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung
- ▶ Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Gefahrenhinweise: Enthält Portlandzement, Cr(VI) < 2 ppm. Reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Sicherheitsratschläge: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261 Einatmen von Staub vermeiden. P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. GHS-CODE ZP 1. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII.

WH Schnellstrich EXPRESS

Zementestrichmörtel für innen und außen

